

FICHE TECHNIQUE

Version : 01/2016

MASTIC SECUONE

Produit

Mastic élastomère, mono composant, haut module, à base de polysiloxanes.

Propriétés

- Spécialement conçu pour le collage et l'étanchéité de nombreux supports de caoutchouc d'EPDM.
- Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports comme le verre, surface lasurée, aluminium et la plupart des autres métaux, le polycarbonate (Lexan® et Makrolon®) et polyester, PVC, bois laqué, béton et maçonnerie.
- Durable, élastique, permanent.
- Formation de peau rapide.
- Teneur Meko <1 % - presque sans odeur

Couleur

Poches 600 ml

Applications

- Applicable universellement: étancher de tous les joints dans la construction et industrie.
- articulation de liaison entre concrètes préfabriqués et maçonnerie
- Joints de pourtour de fenêtres et portes et panneaux de façade
- Joints de vitrages.
- Articulations de liaison et joints d'étanchéité pour éviers, douches et bains.
- Collage flexibles des matériaux différentes.

Données Techniques

Système de réticulation	Type neutre oxime
Extrusion	250 g/min (embout 3 mm / 6,3 Bar)
Poids spécifique	1,03 g/ml
Fluage	> 2 mm ISO 7390
Formation de peau	7 min. à 23°C et 55% H.R.
D.M.A	25%, ISO 90
Perte de volumes	< 5%
Dureté Shore A	16° suivant DIN 53505.
Module	0,3 Mpa DIN 53504.
Résistance à la rupture	1,00 N/mm ² DIN 53504.
Reprise de forme élastiques	> 70%
Déformation constante	25 %
Résistance à la température	-40°C à +120°C. (après cure)
Résistance UV	excellent
Résistance à la température	+ 5°C / + 40°C
Temps de traitement	15 min(23°C / 55 % RV)
Ligature	1,5 m / jour (23°C / 55 % RV)

Durabilité

Au moins 12 mois dans l' emballage original et fermée,
entre +5 °C et +25°C

Mise En Oeuvre

Les surfaces doivent être propres, sèches, dépolissées, exemptes de graisses et de parties friables. Si nécessaire appliquer un primer adaptée. Test d'adhérence conseillée.

Température d'application: +5°C / +40°C

Largeur du joint : min 4mm
 max 25mm

Pistolets manuels ou pneumatiques. Lisser le mastic à l'état frais au moyen d'une dague à joint ou d'une raclette de lissage.

Remarque

Lisser avec une solutions de savon (jamais utiliser du savon acide). Au applications dans des lieux mal ventilée ou avec peut ou pas éclairage naturel, c'est possible qu' une jaunissement paraît. Jaunissement peut aussi être provoquer par vapeurs chimiques, détergents, solvants, spécifique durant durcissement.

Pas qualifié pour aquarium, PMMA, PE,PP, PTFE, surfaces en paraffine. Sur pierre naturelle comme marbre, granit, pierre bleue, etc. c'est possible que pollution du bord paraît.

Elimination

Elimination du mastic fraîche: essences de térébenthine

Elimination du mastic durée: mécanique

Nettoyage du peau: eau savonneuse

Sécurité Fiche de sécurité disponible sur simple demande

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but de vous conseiller, ils rendent compte d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, mais n'impliquent aucun engagement de quelque sorte que ce soit de notre part.

- caoutchouc afin de prévenir l'apparition de taches.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants.